

P

COLLA EPOSSIDICA DOMO 10

EPOXY GLUE DOMO 10

Descrizione / Description

Colla epossidica extra forte, bi-componente in pasta tixotropica verticale. Utilizzata per incollare marmi, pietre, graniti e ceramica in modo sicuro e duraturo. Raccomandato per l'uso esterno per condizioni estreme. Forza di adesione, resistenze meccaniche e resistenza all'esterno sono le sue qualità migliori. Applicabile anche su superfici umide. Viene anche suggerito per fare incollaggi misti tipo : metallo-pietre, ceramica-pietre, pietre-vetro, cemento-pietre, cemento-vetro, cemento-metallo, pietre-pannelli compositi tipo honeycomb, pietre-pannelli legno o laminati legno. È opportuno carteggiare il vetro e il metallo prima di procedere all'incollaggio. In questo tipo di incollaggi si suggerisce di verificare la planarità del pezzo finito dopo un mese.

Epoxy glue bi-component extra strong, in tixotropic paste. Suitable for gluing and join marble, granite, stones and ceramic. Recommended for outdoor application. For extreme condition. High adhesion force, very good mechanical properties and high weather resistant. Applicable on wet surfaces. Domo 10 is suggested to glue the following materials together: metal-stones, stone-glass, concrete-metal, concrete-glass, ceramic-stone, stone-honeycomb panel, stone-plywood panels or wood panels. The metal and glass must be scrubbed. In this kind of coupling, we suggest to verify the planarity of the slabs and tiles after 1 months.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

La resina e indurente devono essere conservati in contenitori originali. Negli impianti di dosaggio automatici, va evitato il contatto con parti metalliche di rame ottone e leghe similari che possono arrugginire.

Usare plastiche resistenti a liquidi corrosivi, non usare mai PVC. Prelevare dai due contenitori le quantità necessarie, IN PESO O VOLUME, dei due componenti A e B, nel rapporto 1:1. Miscelare energicamente e procedere all'utilizzo. Durante la miscelazione usare attrezzi puliti. Se necessario aggiungere colori e pigmenti.

Accertarsi che il materiale su cui sarà applicata la colla sia completamente asciutto e pulito.

Nel caso di dosatori automatici suggeriamo di controllare la dose giornalmente.

Per la pulizia della attrezzatura utilizzare solventi non grassi, tipo acetone e acetato di butile.

Usare sempre guanti e occhiali protettivi durante l'uso (leggere la scheda di sicurezza).

Chiudere bene i contenitori dopo l'uso, evitare il contatto prolungato con l'aria.

The glue and hardener must be kept on the original cans/tins. On the automatic dosing pump, avoid the contact with metals made of copper, brass or similar metals which may rust. Avoid the use of plastic made of PVC, do use only plastic liquid corrosive resistance. Take out from the two containers A and B the required amounts, IN WEIGHT OR VOLUME, of the two components. Mix very well the 2 parts A+B and proceed to use. During the mixing use clean tools.

Ensure that the marble to be treated with the resin is completely dry and clean.

In case of automatic dosing pumps, we suggest to verify the ratio every day.

To clean the tools, we suggest to use aromatic and light solvent, like acetone and butyl acetate.

Use safety gloves and safety glasses during the work (see the safety data sheet).

Close the cans after the usage, avoid the long exposure on the air.



Data tecnici / Technical Data

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Viscosità parte A cps 25°C	Pasta tixotropica	Viscosity parte A cps 25°C	Tixotropic paste
Viscosità parte B cps 25°C	Pasta tixotropica	Viscosity parte B cps 25°C	Tixotropic paste
Densità resina / indurente a 25°C gr/cm ³	1,2-1,3 / 1,3-1,4	Density parte A / parte B at 25°C gr/cm ³	1,2-1,3 / 1,3-1,4
Aspetto parte A	Pasta bianca / colorata a richiesta	Aspect part A	Ivory paste coloured under request
aspetto parte B	Pasta bianca / colorata a richiesta	aspect part B	white paste, paste coloured under request
Aspetto resina dura	Bianca /colorato a richiesta	Aspect resin hard	White, coloured under request
Colore della resina in GARDNER ASTM D1544	NA	GARDNER colour of the resin ASTM D1544	NA
Colore dell'indurente in GARDNER ASTM D1544	NA	GARDNER colour of the hardener ASTM D1544	NA
Rapporto di miscelazione in peso	100 + 100= tot 200	Mixing Ratio resin + hardener in weight	100 + 100= tot 200
Tempo di gel in massa 25°C	Circa 2h30 min	Gel time in bulk at 25°C (100 gr resin +hardener)	Approx. 2h30 min
Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa	circa 4 ore	Tacky free in thin layer at 25°C ; 50% relative humidity	Approx 4 hours
Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa	Circa 3h	Tacky free in thin layer at 40°C ; 10% relative humidity	Approx. 3h
Durezza ShoreD (1) ASTM D 2240	62	Hardeness in Shore D (1) ASTM D 2240	62
Temperatura di transizione vetrosa Tglass (ASTM E1545) (1)	66.8°C	Glass transition temperature Tglass (ASTM E1545) (1)	66.8°C
Forza di strappo con rete di vetro su marmo (1) (ASTM D3167)	1,5 N/mm	Peeling test with glass fiber on marble (1) (ASTM D3167)	1,5 N/mm
Forza di adesione su marmo (ASTM D4541) (1)	>17 Mpa (2)	Adhesion force on marble (ASTM D4541) (1)	>17 Mpa (2)
Forza di adesione su vetro (ASTM D4541) (1)	>17 Mpa (2)	Adhesion force on glass (ASTM D4541) (1)	>17 Mpa (2)
Test invecchiamento in cella climatica Qsun (ASTM D904) 3 anni outdoor (luce + pioggia + shock termico)	passa il test, nessun distacco della resina dal supporto	Weathering test on climatic chamber Qsun, (ASTM D904), 3 years of outdoor condition, light+rain+ thermal shock	Passed, no detachment of resin from the support
Ingiallimento solare allo Xenon test 3 anni (ISO11341)	Molto alto	Yellowing test on the Xenon chamber 3 years (ISO11341)	Very high
Temperatura minima di reazione	+5°C	Minimum reaction temperature	+5°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento	-50°C	Minimum temperature of use after hardening	-50°C
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento	+60°C	Maximum temperature of use after hardening	+60°C
Tempo di lavorabilità a 25°C (tempo minimo per lucidatura e taglio)	24 ore	Working time at 25°C (time for polishing or cutting)	24 hours

- 1) : dopo post cottura 50°C per 12 ore / after postcuring 50°C for 12 hours
 2) : 1Mpa = 10,2 kg/cm² = 1 N/mm² = 145 psi

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The products will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.