

Fiche technique

1/2

Caractéristiques :

AKEMI Poly-Liquid est un produit liquide à deux composants, à base de résine polyester insaturée, diluée dans le styrène avec des matériaux de remplissage minéraux. Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :

- une bonne applicabilité particulièrement sur les surfaces horizontales grâce à sa consistance liquide
- durcissement rapide (20 à 60 minutes)
- une bonne ouvrabilité (ponçage, alésage, fraisage)
- très bonne capacité de polissage
- très bonne adhérence sur les pierres naturelles, également à des températures élevées (70-80°C, en cas de faible chargement jusqu'à 100-110°C)
- résistant à l'eau, à l'essence et aux huiles minérales

Domaine d'utilisation :

AKEMI Poly-Liquid trouve sa principale utilisation dans l'industrie du travail de la pierre pour le collage des pierres naturelles et artificielle. La consistance liquide permet un collage facile des trous et des fissures petites et moyennes, ainsi qu'un collage des pierres naturelles dans le domaine horizontale.

Mode d'emploi :

1. Le fond à traiter doit être propre, complètement sec et rendu rugueux.
2. La colle peut être colorée avec les colorants AKEMI pour polyester jusqu'à 5%.
3. Ajoutez 1-4 g de durcisseur blanc à une quantité de 100g de colle (1 g correspond à environ 4-5 cm sorti du tube).
4. Mélangez complètement les deux composants ; le mélange est alors prêt à l'emploi pendant 3 – 20 minutes (à 20°C).
5. Après 20-60 minutes les parties traitées peuvent être travaillées (par ex. poncées, fraisées, percées).
6. La chaleur accélère et le froid ralentit le durcissement.
7. Les appareils de travail peuvent être nettoyés avec AKEMI Nitro-Diluant.

Conseils particuliers :

- Utiliser le gant liquide AKEMI pour protéger les mains.
- Des quantités de durcisseur supérieur à 4% diminuent l'adhérence et peuvent ralentir le séchage de la surface.
- Des quantités de durcisseur inférieur à 1% et à températures faibles (en dessous de 5°C) détruisent considérablement.
- A cause de la diminution supposée des réactions (environ 2-8%) et d'une augmentation remarquable de la température lors du durcissement, les couches de colle doivent être les plus minces possible (< 2 mm).
- Utiliser autant peu de durcisseur que possible en remplir des gros trous ou en modeler des chants et des coins.
- Des collages exposés fréquemment à l'humidité et parfois au gel, ont une résistance limitée.
- L'adhérence et la résistance sur des matériaux de construction (par ex. le béton, la pierre reconstituée) est très faible.
- La colle une fois durcie a tendance à jaunir.
- La colle durcie ne peut plus être enlevée avec des solvants mais uniquement mécaniquement, ou par traitement à très haute température (> 200°C).
- Quand elle est correctement utilisée, la colle n'est pas nuisible à la santé.

Conseil de sécurité:

voir les fiches techniques de sécurité CE

Données techniques:

Couleurs: blanc, noir, paglierino clair, paglierino foncé, paglierino extra foncé, paglierino jaune, transparent, comblanchien, travertin

Densité: 1,65 – 1,75 g/cm³ (coloré)
1,05 – 1,15 g/cm³ (transparent)

Temps de manipulation/minutes: coloré transparent

a) à 20°C	1% de durcisseur :	8 – 10	16 – 20
	2% de durcisseur :	5 - 7	10 - 12
	3% de durcisseur :	4 - 5	8 - 10
	4% de durcisseur :	3 - 4	6 - 8

b) avec 2% de durcisseur :	à 10°C :	10 – 14	20 – 25
	à 20°C :	5 - 7	10 - 12
	à 30°C :	2 - 3	5 - 6

Stockage: Dans un endroit frais, dans l'emballage d'origine bien fermé, conservation environ 1 an.

Observations :

Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.