

AKEMI®**EVERCLEAR 225**

Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® EVERCLEAR 225 is een cremige tweecomponentenlijm op PUR basis, vrij van oplosmiddelen en met vulstoffen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Zeer goed verwerkbaar door malse consistentie
- Snelle oppervlakedroging
- Gemakkelijk te doseren en te mengen hulzensysteem
- 5 kleuren voor het naadloos lijmen van keramiek, natuur- en kunststeen, Engineered Stone.
- UV stabiel
- Zeer geringe inkrimping bij uitharding, daardoor minimale spanningen in de lijmlaag

Gebruik:

AKEMI® EVERCLEAR 225 vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in op kleur aangepaste verlijmingen van keramiek en grote oppervlakken Techno-keramiek (bv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®, Kerlite®, Maxfine®) en van silicatisch gebonden natuursteen zowel binnen als buiten en van Engineered Stone en natuursteen voor binnen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond moet zuiver, stofvrij, volkomen droog en ruw gezet worden.
2. Sluiting verwijderen, huls in pistool leggen, greep zolang bedienen tot er uit beide openingen materiaal komt, dan de juiste mengtuit opsteken en de eerste 10 cm uit de mengkop niet gebruiken. Bij gebruik zonder mengtuit beide componenten goed vermengen.
3. De vermenging blijft ca. 20min. (20°C) verwerkbaar. Na ca. 4-5 uren (20°C) zijn de gekleefde delen transporteerbaar, na 10uur (20°C) belastbaar en bewerkbaar. Maximale stevigheid na 48 uren (20°C).
4. Warmte versnelt, koude vertraagt de doorharding.
5. Gereedschap reinigen met AKEMI® Nitro-verdunner.

Bijzondere tip:

- Enkel bij het respecteren van de mengverhouding en volledige vermenging bereikt men de optimale mechanische en chemische eigenschappen; overtollig component A of component B werken als weekmaker en kan leiden tot randzoneverkleuring.
- Reeds ingedikte lijm of lijm die reeds geleert mag niet meer gebruikt worden.
- Bij temperaturen onder de 10°C het product niet meer gebruiken, daar er niet voldoende uitharding is.
- De uitgeharde lijm neigt bij permanente temperatuurinwerking boven 50°C tot vergeling.
- Uitgeharde lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden of door te behandelen met hoge temperatuur (>200°C).

Technische gegevens:

Kleur:

Component A: verschillend
Component B: translucent

