



FERROLIT SOFT-LINE

Technische toelichtingen

1. beschrijving en gebruik:

Ferrolit Soft-line zijn pasteuse ,2 componenten steenkit en steenlijm voor natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en terrazzo

- zeer goede verwerking op horizontale en verticale vlakken
- zeer dunne lijmvoegen door zeer zachte, cremige consistentie
- snelle doorharding
- goed slijp- en polijstbaar

2. verwerking:

de steenvlakken moeten ruw, zuiver en droog zijn. 100g product met 1 tot 4g witte verharder goed vermengen. Verwerken binnen 3 tot 20 minuten bij 20°C Na 20 tot 60 minuten vindt de uitharding plaats. Versnelling door warmte, vertraging door koude.

3. technische gegevens:

harsbasis: onverzadigd polyesterhars

kleuren: transparant, zwart, wit, beige

dichtheid transparant: ca. 1,15 g/cm³

dichtheid gekleurd: ca. 1,80 g/cm³

verwerkingstijd transparant

bij 20°C:	1% verharder: 16-20min.	2% verharder:	8-10min.
	3% verharder: 6-8min.	4% verharder:	5-6min.

met 2% verharder: 10°C: 16-20min. 20°C: 8-10min. 30°C: 4-5min.

verwerkingstijd zwart, wit, beige

bij 20°C:	1% verharder: 8-10min.	2% verharder:	6-7min.
	3% verharder: 4-5min.	4% verharder:	3-4min.

met 2% verharder: 10°C: 10-12min. 20°C: 6-7min. 30°C: 3-4min.

bij koele opslag 1 jaar houdbaar in originele goed gesloten verpakking

4. let op:

- niet meer dan 4% of minder dan 1% verharder gebruiken
- bij de verwerking geschikte handschoenen dragen
- uitgehard product neigt tot vergeling

FERROLIT AG

Badenerstrasse 7

CH-5445 Eggenwil

Tel +41 56 633 20 40

Fax +41 56 633 85 25