Fiche Technique

Caractéristiques :

AKEMI® Acryclean est un dissolvant très pur pour le nettoyage sans résidus de différentes surfaces.

Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :
- enlève les salissures de silicone même très tenaces
- enlève les salissures que dérangent le mouillage
- s'évapore sans résidus
- enlève les traces de colles sans résidus

Domaine d'utilisation :

- pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant des applications de collage et de revêtement sur les surfaces non absorbantes (par ex. la céramique, les métaux etc.)
- pour enlever les salissures de graisse, d'huile et de silicone, le cirage, les dépôts de goudron, la résine, les restes des produits d'étanchéité et de colle
- pour décoller les autocollants, films et rubans adhésifs
- pour lisser et enlever les produits d'étanchéité
- approprié aussi pour la pierre naturelle et beaucoup de pierres artificielles

Mode d'emploi :

Nettoyage et dégraissage avant le collage ou le revêtement :
1. Pulvériser ou appliquer avec un chiffon et nettoyer la surface à traiter.
2. Sécher complètement à l'aide d'un chiffon propre.
3. Laisser évaporer pour 5 à 10 minutes avant l'application de la colle ou de revêtement.

Élimination des colles et des produits d'étanchéité :
1. Éliminer mécaniquement autant que possible la colle ou le produit d'étanchéité.
2. Mouiller abondamment les résidus avec AKEMI® Acryclean.
3. Laisser agir 5 à 10 minutes.
4. Éliminer les résidus avec un chiffon ou une brosse.

Élimination des résidus de colle :
1. Mouiller abondamment les résidus de colle avec AKEMI® Acryclean.
2. Laisser agir 2 à 5 minutes.
3. Éliminer les résidus détachés.

Conseils particuliers :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne convient pas à toutes les surfaces en plastique ou peintes. Avant l'utilisation, vérifier la compatibilité à un endroit peu visible.
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.

Données techniques :

Base :	mélange de hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
Couleur :	incolore
Odeur :	de white spirit
Température de traitement :	+10°C à +35°C
Densité :	0,75 g/ml / 20°C (bombe aérosol) 0,80 g/ml / 20°C (boîte, bidon, barrique)

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

Fiche Technique

COV
- bombe aérosol : 746 g/l
- boîte, bidon, barrique : 796 g/l

Entreposage : Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.

Conseil de sécurité : Respecter la fiche de données de sécurité.

Observations : Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com